



ENDUIT DE CHAUX

pour finition Tadelakt

Mélange de liants minéraux et de charges, cet enduit est appliqué en une passe d'environ 3 à 4 millimètres, puis simplement taloché et serré dès le début de la prise à la lisseuse. Un savon noir très dilué à l'eau peut être appliqué sur l'enduit encore frais (mais dur) pour son rôle d'hydrofuge naturel. D'aspect très mat, vous pouvez le finir brillant en appliquant une cire dès que l'enduit a séché. Un lustrage quelques heures plus tard lui donnera de beaux reflets satinés et une protection supplémentaire.

Conditionnement : en seau en poudre de 20 kg.

Stockage / en lieu sec (environ 6 mois)

Préparation de l'enduit : Au malaxeur ou manuellement (environ 8 à 10 litres d'eau)

Supports : Intérieur uniquement. Les supports trop lisse ou incompatible (plaque de plâtre, peintures, enduits, plâtre) doivent recevoir une sous couche d'accroche.

Temps de travail: Environ 1 à 2 h. Il est préférable de préparer l'enduit que par quantité moyenne (environ 10 kg. Par gâchée)

Coloration : Uniquement avec des pigments compatibles à la chaux. Max. 10 à 20 % suivant le type de pigments. Il est toujours préférable de mélanger les pigments et l'enduit à sec. Faites un essai et laissez sécher pour voir la couleur finale.

Application : Appliquez la pâte de façon uniforme à la lisseuse sur une épaisseur moyenne de 3 à 4 mm. Talocher l'enduit dès le début de la prise pour « fondre » tous les défauts de surface (taloche éponge dure conseillée).

Finition : Serrer à la lisseuse dès le début de durcissement.

Séchage : Suivant la porosité du support, la température et l'humidité de la pièce (env. 24 h.)

Précautions d'emploi : contient de la chaux aérienne. Protection identique aux enduits de chaux (port de lunettes et de gants)

Consommation : env. 4 à 5 kg par m²

Prix H.T / 65,45 €

Prix T.T.C. 78,27 €

En vente uniquement à la boutique

Les Ateliers Philippe Chastel s.a.r.l./ 13, rue Jules Ferry 37400 AMBOISE Siret : 451 984 611 00033 APE 8559B Tel : 02 47 23 87 15



ENDUIT TERRE ET PLÂTRE



Composé de terre, de charges minérales et de plâtre, l'enduit terre et plâtre conjugue de nombreuses qualités. Il garde l'aspect « terre » tout en ayant une bonne dureté. Très bel aspect velouté en finition talochée.

Conditionnement : en seau en poudre de 25 kg.

Stockage : en lieu sec (environ 6 mois)

Préparation de l'enduit : Au malaxeur ou manuellement. Mélanger environ 6 à 8 litres d'eau pour 25 kg.

Supports : En intérieur uniquement. Les supports trop lisse ou incompatible (plaque de plâtre, peintures, enduits, plâtre) doivent recevoir une sous couche d'accroche.

Temps de travail: Environ 1 heure. Il est préférable de préparer l'enduit que par quantité moyenne (environ 10 kg. Par gâchée)

Coloration : Uniquement avec des pigments compatibles au plâtre Max. 10 à 20 % suivant le type de pigments. Il est toujours préférable de mélanger les pigments et l'enduit à sec. Faites un essai et laisser sécher pour voir la couleur finale.

Application : Appliquez la pâte de façon uniforme à la lisseuse sur une épaisseur moyenne de 3 à 4 mm. Talocher l'enduit dès le début de la prise pour « fondre » tous les défauts de surface (taloche éponge dure conseillée).

Finition : taloché (éponge dure), serré, brossé, coupé

Séchage : Suivant la porosité du support, la température et l'humidité de la pièce (env. 24 h. à 48 h.)

Précautions d'emploi : ce produit contient du plâtre. Protection identique aux enduits de plâtre (port de lunettes et de gants)

Consommation : env. 4 à 5 kg par m²

Prix H.T / 59,20 €

Prix T.T.C. : 70,80 €

En vente uniquement à la boutique

Les Ateliers Philippe Chastel s.a.r.l./ 13, rue Jules Ferry 37400 AMBOISE Siret : 451 984 611 00033 APE 8559B Tel : 02 47 23 87 15



ENDUIT DE TERRE

Enduit de décoration d'intérieur



Composé de terres sélectionnées et de charges minérales fines l'enduit de terre est un enduit naturel tout en douceur.

Conditionnement : en poudre (seau de 25 kg.)

Stockage : en lieu sec (environ 12 mois)

Préparation de l'enduit : Au malaxeur ou manuellement. Mélanger environ 5 à 8 litres d'eau pour 25 kg.

Supports : En intérieur uniquement. Les supports trop lisse ou incompatible (plaque de plâtre, peintures, enduits, plâtre) doivent recevoir une sous couche d'accroche.

Supports admissible : enduits maçonnés de chaux, de ciment ou de mortier plâtre / chaux / sable laissant apparaître une granularité de surface.

Temps de travail: Environ 3/ 4 heures.

Coloration : Uniquement avec des pigments compatibles (Max. 10 à 20 % suivant le type de pigments). Il est toujours préférable de mélanger les pigments et l'enduit à sec. Faites un essai et laissez sécher pour voir la couleur finale.

Application : Appliquez la pâte de façon uniforme à la lisseuse sur une épaisseur moyenne de 2 à 3 mm. Talocher l'enduit dès le début de la prise pour « fondre » tous les défauts de surface (taloche éponge dure conseillée).

Finition : talochée à la taloche éponge dure

Séchage : Suivant la porosité du support, la température et l'humidité de la pièce (env. 24 h. à 48 h.)

Consommation : env. 3 à 4 kg par m²

Prix H.T / 61,50 €

Prix T.T.C. / 73,55 €

En vente uniquement à la boutique

Les Ateliers Philippe Chastel s.a.r.l./ 13, rue Jules Ferry 37400 AMBOISE Siret : 451 984 611 00033 APE 8559B Tel : 02 47 23 87 15



STUC TERRE et CHAUX



Composé de terres fines, de chaux et de charges minérales sélectionnées, le stuc terre s'applique en 2 passes pour un beau fini.

Conditionnement : en poudre (seau de 25 kg.)

Stockage : en lieu sec (environ 6 mois)

Préparation de l'enduit : Au malaxeur ou manuellement. Mélanger environ 5 à 8 litres d'eau pour 25 kg.

Supports : En intérieur uniquement. Les supports trop lisse ou incompatible (plaque de plâtre, peintures, enduits, plâtre) doivent recevoir une sous couche d'accroche.

Temps de travail: Environ 5 à 8 heures.

Coloration : Uniquement avec des pigments compatibles (Max. 10 à 20 % suivant le type de pigments). Il est toujours préférable de mélanger les pigments et l'enduit à sec. Faites un essai et laissez sécher pour voir la couleur finale.

Application : Appliquez la pâte de façon uniforme à la lisseuse sur une épaisseur moyenne de 1 mm. (Réglé sur le grain).Après séchage de la première couche, appliquez une deuxième passe identique à la lisseuse. Dès le début de la prise, serrer l'enduit.

Finition : serrée à la lisseuse

Séchage : Suivant la porosité du support, la température et l'humidité de la pièce (env. 24 h. à 48 h.)

Précautions d'emploi : ce produit contient de la chaux. Protection identique aux enduits de chaux (port de lunettes et de gants)

Consommation : env. 2 à 3 kg par m²

Prix H.T / 62,85 €

Prix T.T.C./ 75,16 €

En vente uniquement à la boutique

Les Ateliers Philippe Chastel s.a.r.l./ 13, rue Jules Ferry 37400 AMBOISE Siret : 451 984 611 00033 APE 8559B Tel : 02 47 23 87 15